

コンクリートキャンバス 特殊セメント封入布



コンクリートキャンバスの特徴

特殊配合の
ドライコンクリートと
3次元の繊維マトリクス
繊維編物をPVCシートで
挟んだ構造

- 水をかけるだけでコンクリート面を構築することができます。
- 50年以上の高耐久。また耐火性・耐凍害性に優れています。
- のり面保護、防草、水路ライニングなど、幅広い用途で活躍します。



ソイル工業株式会社

コンクリートキャンバスの施工方法(防草・のり面保護工の場合)




コンクリートキャンバスは地盤形状によく馴染みます。



連続敷設する場合、重ねしろを100mm以上確保してください。



一般的なカッターナイフなどで容易に切断が可能です。



構造物周りは防草シート等で隙間対策を行います。



接合部に隙間ができないよう専用の接着剤を塗布します。



接着後さらにビス、タッカー等で固定します。



アンカーピンを打設し、ズレを防止します。



最後に散水します。24時間で強度の80%まで硬化します。

コンクリートキャンバスの規格・物性

品 番	厚さ(mm)	パッチロール長さ(m)	バルクロール長さ(m)	幅(m)	未硬化時重量(kg/m ²)
CCT1	4.5(-0.0/+1.0)	9.5(-0.0/+1.0)	—	1.0(-0.02/+0.07)	7.0以上
CCT2	7.0(-0.0/+2.0)	4.3(-0.0/+0.5)	—	1.1(-0.03/+0.03)	10.5以上
CCT3	10.0(-0.0/+3.5)	—	72(-0.0/+2.0)	1.1(-0.03/+0.03)	18.5以上

※国内在庫はCCT1/2のパッチロールのみ、他は受注後に英国より輸入となります。

圧縮強度	曲げ強度	粗度係数	すり減り抵抗	材 質
80MPa以上	4.0MPa以上	0.011	0.15mm/1000cycles	ポリエステル織布・ドライコンクリート・塩ビフィルムの3層構造

※英国規格の耐火、耐凍害など各種性能試験に合格。 ※圧縮強度は材齢28日、曲げ強度は材齢1日を示す。 ※上記はカタログ値であり保証値ではありません。

コンクリートキャンバスの施工例



【輸入販売元:太陽工業株式会社】



ソイル工業株式会社

ホームページアドレス <http://www.soilkk.co.jp/>

本 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目9番27号 TEL(06)6309-8881 FAX(06)6309-8885 osaka@soilkk.co.jp
 東京支店 〒144-0054 東京都大田区新蒲田2丁目4番3号 TEL(03)6715-7511 FAX(03)6715-7512 tokyo@soilkk.co.jp
 中部・滋賀営業所 〒520-3031 滋賀県栗東市纒3丁目13番6号 A102 TEL(077)516-8803 FAX(077)516-8833 shiga@soilkk.co.jp